



STYCCOBOND F40

Zeer kleverige lijm met dubbele hechtwerking


PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STYCCOBOND F40 is een oplosmiddelvrije synthetische polymeer-emulsielijm, ontwikkeld voor een verwijderbare hechting van het ondertapijt. Ook kan dit product worden gebruikt als een permanente of een verwijderbare lijm voor de bevestiging van tapijt. Het product is op water gebaseerd en droogt tot een doorzichtige, permanent kleverige coating. De soort hechting hangt af van het moment waarop de vloerbedekking op de lijm wordt gelegd. Als de vloerbedekking op lijm wordt gelegd die is gedroogd, kan het ondertapijt naar wens worden verwijderd, zonder noemenswaardige schade aan de vloerbedekking of de ondervloer. Als de vloerbedekking op natte lijm wordt gelegd, is de hechting permanent. Dit product is geschikt voor gebruik met normale ondergrondverwarming.

STYCCOBOND F40 kan worden gebruikt voor het bevestigen van een groot assortiment tapijten, inclusief vilt, secundair, unitair en met vele andere soorten achterkanten. Ook is het product geschikt voor het bevestigen van bepaalde ondertapijten die speciaal zijn ontwikkeld voor een verwijderbare hechting.

Raadpleeg de gegevens van STYCCOBOND over de aanbevolen soorten lijm voor informatie over de specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F40 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik voor vloerinstallaties voor de zeevaart door DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F40 kan worden toegepast op egaliserende ondervloeren van STOPGAP, op een structureel gezonde, gladde, droge ondergrond van beton en op afdekkingen van zand/cement, triplex, spaanplaten voor vloeren en hardboard.

Onbeschadigd asfalt moet voorgestreeken worden met de juiste STOPGAP egalisatielaag met een dikte van minstens 3mm.

STYCCOBOND F40 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervoeren, zoals STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembranen, staal met roestbehandeling, terrazzo en granitotegels.

Voor informatie over andere ondervloeren kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Benodigde hoeveelheid (bij benadering)	4m ² - 7m ² per liter met een plakspaan van 1,5mm x 5mm 7m ² - 9m ² met een roller
Droogtijd (bij benadering)	Tot 40 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer



KENMERKEN

- Zorgt voor een snelle verwijderbare hechting voor tapijten en ondertapijten
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor gebruik in de scheepvaart

NORMEN

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

PAKKETTEN

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

HOEVEEL MATERIAAL?

PAKKETMAAT	PLAKSPAANG-ROOTTE	DEKKING PER EENHEID
15 liter	1,5mm x 5mm	60 - 105m ²
15 liter	Roller	105 - 135m ²
5 liter	1,5mm x 5mm	20 - 35m ²
5 liter	Roller	35 - 45m ²

Opmerking: De hoeveelheid benodigde lijm hangt af van de conditie en het absorptievermogen van de ondergrond.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Voor de juiste installatie van de vloerbedekking, is het van essentieel belang dat de ondervloer goed wordt voorbehandeld. De ondervloer moet structureel in goede staat verkeren, effen en droog zijn (<75% RV) en vrij van cementmelk en andere vervuiling die de kleefkracht negatief beïnvloedt. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, polijst, zeep, enz. van niet-absorberende substraten.

Afdekkingen van beton en van zand/cement moeten volledig uitgehard zijn en alle cementmelk of oppervlaktebehandelingen moeten worden verwijderd. De temperatuur van de vloer moet hoger zijn dan 10°C wanneer de lijm wordt aangebracht en uithardt. De ondervloerverwarming moet uit staan, minstens 48 uur vóór de installatie, gedurende en na het aanbrengen van de lijm.

Meer informatie over ondergrondvoorbehandelingen kunt u bij F-Ball aanvragen.

VOCHTIGE ONDERGROND

De relatieve vochtigheidsgraad (RV) van de ondervloer kan worden gemeten met de digitale hygrometer van F. Ball. Als de RV-waarde groter is dan 75%, moet het juiste STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembraan worden aangebracht.

VOORSTRIJKEN

Voor een horizontaal oppervlak, moeten ongelijkmatige of onregelmatige vloeren op de juiste wijze voorbehandeld worden met een geschikte egaliserende ondervloer van STOPGAP.

PRIMER AANBRENGEN

Een zeer absorberende ondervloer, zoals een afdekking van zand/cement of triplex kan ervoor zorgen dat de lijm snel opdroogt, wat de open tijd vermindert. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water. Goed roeren tot het product is opgelost. Laat dit goed drogen, voordat de vloerbedekking wordt geïnstalleerd.

Een droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatafdekking (bij. anhydriet) moet worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

DUBBELE HECHTWERKING.

Verwijderbare hechting – tapijten – Houd de getande plakspaan onder een hoek van 60°C en breng de lijm gelijkmatig over de ondervloer aan. Zorg ervoor dat de lijm helemaal opdroogt tot een doorzichtige kleverige coating, voordat het tapijt wordt gelegd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking op de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtballen te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met de vloerrol van 68kg van rand naar rand en van zijkant naar zijkant over de vloer (gebruik de STYCCOBOND GLYDA) voor vloerbedekkingen met een schuimrubberen achterkant, om voor een goed contact te zorgen.

Verwijderbare hechting – ondertapijt - Breng de lijm met de getande plakspaan of met de verfroller aan, zoals door de fabrikant van het ondertapijt is aangegeven. Zorg ervoor dat de lijm helemaal opdroogt tot een doorzichtige kleverige coating, voordat het ondertapijt wordt gelegd. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het ondertapijt. Leg het materiaal neer en druk vanuit het midden naar de randen toe om alle luchtballen te verwijderen. Druk vervolgens op het ondertapijt met de STYCCOBOND GLYDA of met een zachte bezem om ervoor te zorgen dat het ondertapijt overall hecht. Het tapijt kan dan onmiddellijk permanent aan het ondertapijt worden verbonden met de aanbevolen soort lijm. Gebruik de gewone installatietechnieken.

Permanente hechting - tapijt - Houd de getande plakspaan onder een hoek van 60°C en breng de lijm gelijkmatig over de ondervloer aan. Laat de lijm 10 – 15 minuten open, voordat u het tapijt erop legt. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking op de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtballen te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met de vloerrol van 68kg van rand naar rand en van zijkant naar zijkant over de vloer (gebruik de STYCCOBOND GLYDA) voor vloerbedekkingen met een schuimrubberen achterkant, om voor een goed contact te zorgen. 30 minuten later, wanneer de vloer helemaal is bedekt, gebruikt u de roller of de STYCCOBOND GLYDA zo nodig om het universele contact te handhaven.

VOORZORGSMAATREGELEN

Als een verwijderbare hechting nodig is, legt u het (onder) tapijt pas neer wanneer de lijm helemaal is gedroogd. Als u dat niet doet, wordt de hechting permanent en is het tapijt niet verwijderbaar.

Niet alle tapijten zijn geschikt voor gebruik met ondertapijten die verwijderd kunnen worden. Controleer dit bij de fabrikant van het tapijt, voordat u verder gaat. Brengt de lijm niet in een te dunne laag aan, omdat hierdoor de kleefkracht vermindert..

Aanbevolen wordt tapijten droog in plaats van nat te reinigen, zodat de hechting geen schade ondervindt van mogelijk overmatig gebruik van reinigingsvloeistoffen.

GEREEDSCHAP

STYCCOBOND-plakspaan met V-tanden van 2mm x 6mm of STYCCOBOND Verfroller. Vloerroller van 68 kg van F. Ball STYCCOBOND GLYDA van F. Ball.

OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

PRODUCTLEVEN

12 maanden in ongeopende verpakkingen, in goede omstandigheden.

ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De regels voor chemische stoffen gelden niet voor dit product (informatie over gevaar en verpakking voor levering). Lees de relevante veiligheidsinformatiebladen en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.co.uk. Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij F. Ball and Co. Ltd op het onderstaande adres.

De omstandigheden ter plaatse variëren. Zorg ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen en dat het gegevensblad courant is. Neem anders contact op met onze technische dienst.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp, kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk