



# STYCCOBOND F40

## Oplosmiddelvrije Tapijlijm


### PRODUCTGEGEVENS

#### INLEIDING

**STYCCOBOND F40** is een oplosmiddelvrije synthetische polymeer-emulsielijm, ontwikkeld voor een verwijderbare hechting van het ondertapijt. Ook kan dit product worden gebruikt als een permanente of een verwijderbare lijm voor de bevestiging van tapijt. Het product is op waterbasis en droogt tot een doorzichtige, permanent klevende lijm. De soort hechting hangt af van het moment waarop de vloerbedekking in de lijm wordt gelegd. Als de vloerbedekking in de lijm wordt gelegd na het verstrekken open tijd van de lijm, kan het (onder)tapijt naar wens worden verwijderd, zonder noemenswaardige schade aan de vloerbedekking of de ondervloer. Als de vloerbedekking in de natte lijm wordt gelegd, is de hechting permanent. Dit product is geschikt voor gebruik met op vloerverwarming.

STYCCOBOND F40 kan worden gebruikt voor het bevestigen van tapijt met een jute of synthetische rug. Ook is het product geschikt voor verwijderbare hechting van ondertapijten.

Raadpleeg de gegevens van STYCCOBOND over de aanbevolen soorten lijm voor informatie over de specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F40 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik voor vloerinstallaties voor de zeevaart door DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F40 kan worden toegepast op een egalisatielaag van STOPGAP, en op een daarvoor geschikte gladde ondergrond. O.a. Beton, zand/cementgebonden ondergrond, multiplexplaten en houtvezelplaten. Voor verlijming op anhydriet, de vloer eerst primeren met onverdunde STOPGAP P121.

Onbeschadigd asfalt moet voorgestreeken worden met de juiste STOPGAP egalisatielaag met een dikte van minstens 3mm.

STYCCOBOND F40 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervoeren, zoals STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembranen, staal (roestvrij), terrazzo en granitotegels.

Bij twijfel van toepassing kunt U altijd contact opnemen met de afdeling technische advies van F. Ball. Co. Ltd.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik	400 á 450 gr / lijmkam B-1 7m <sup>2</sup> - 9m <sup>2</sup> met een roller
Droogtijd	40 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer



#### KENMERKEN

- Is als lijm of fixatie te gebruiken bij tapijt en ondertapijt
- Oplosmiddelvrij
- Goedgekeurd voor gebruik in de scheepvaart

#### NORMEN

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

#### VERZENDEENHEID

Emmer van 15 liter

Emmer van 5 liter

#### HOEVEELHEID MATERIAAL

EMMERVAN	LIJMKAM	GEBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	B - 1	40 á 45m <sup>2</sup>
15 liter	A-2	55 á 60m <sup>2</sup>
5 liter	B-1	12,5 á 15m <sup>2</sup>
5 liter	A-2	17,5 á 20m <sup>2</sup>

Opmerking: de opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden en kunnen slechts beschouwd worden als richtwaarden

## ONDERGROND

Styccobond F40 kan op elke starre, druk- en trekvraste, ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- zeep- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365. Met een maximale restvocht van 4% en een minimale vloertemperatuur van 10°C. Bij calciumsulfaat gebonden gietdekvloer (anhydriet) is de toegestane maximale restvocht 1%. Bij gebruik van tapijt met een gesloten rug is de restvocht een anhydriet maximaal 0,5%. Bij stoffering op een vloer met vloerverwarming moet de verwarming minimaal 48 uur voor installatie uitstaan, en minimaal 1 week na installatie. Daarna per week in stappen van 5°C verwarmen.

## VOCHTIGE ONDERGROND

Bij een te hoge restvocht in de ondergrond kan er toe leiden, dat de kleefkracht van de lijm verminderd en het vloerbedekkingmateriaal los komt te liggen. De restvocht in een ondergrond, kan gemeten worden met een Carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Voor afsluiting van restvocht, zonder latere druk opbouw. Kan de STOPGAP waterbestendige membranen worden toegepast. Dit kan niet bij een anhydriet vloer.

## EGALISEREN

Onregelmatige of gesloten ondergronden egaliseren met de juiste STOPGAP egalisatiemiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Een zeer absorberende ondervloer, zoals een afdekking van zand/cement of vochtabsorberende plaatmateriaal kan ervoor zorgen dat de lijm snel opdroogt, wat de open tijd vermindert. Gebruik STOPGAP PI31 verdund met 4 delen water. Goed roeren tot het product homogeen is. Laat dit goed drogen, Voordat STYCCOBOND F40 wordt aangebracht.

Een droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloer (anhydriet) moet worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP PI21.

## LIJM AANBRENGEN

**Verwijderbare hechting – ondertapijt** - Breng de lijm met de getande lijmkam of met de verfroller aan, zoals door de fabrikant van het ondertapijt is aangegeven. Zorg ervoor dat de lijm helemaal opdroogt tot een doorzichtige kleverige coating, voordat het onder- tapijt wordt gelegd. Volg de aanwijzingen van de onder- tapijt leverancier. Leg het materiaal neer en druk vanuit het midden naar de randen toe om alle luchtbellen te verwijderen. Wals of druk het materiaal goed aan, om ervoor te zorgen dat het onder- tapijt overal hecht.

**Permanente hechting - tapijt** - Houd de getande lijmkam onder een hoek van 60°C en breng de lijm gelijkmatig over de ondervloer aan. Laat de lijm 10 – 15 minuten open, voordat u het tapijt erop legt. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtbellen te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Wals met een tapijtwals over het gehele gestoffeerde oppervlakte. En herhaal dit na ongeveer 30 minuten, zodat er een goede lijmcontact wordt gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Ball and Co. Ltd.

Als een verwijderbare hechting nodig is, legt u het (onder) tapijt pas neer wanneer de lijm helemaal is gedroogd. Als u dat niet doet, wordt de hechting permanent en is het tapijt niet verwijderbaar.

Niet alle tapijten zijn geschikt voor gebruik met ondertapijten die verwijderd kunnen worden. Controleer dit bij de fabrikant van het tapijt, voordat u verder gaat. Brengt de lijm niet in een te dunne laag aan, omdat hierdoor de kleefkracht vermindert.

Aanbevolen wordt tapijten droog in plaats van nat te reinigen, zodat de hechting geen schade ondervindt van mogelijk overmatig gebruik van reinigingsvloestoffen.

## GEREEDSCHAP

Lijmkam B-1 of B-2 Tapijtwals.

## OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

## HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen, in goede omstandigheden.

## ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De regels voor chemische stoffen gelden niet voor dit product (informatie over gevaar en verpakking voor levering). Lees de relevante veiligheidsinformatiebladen en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk). Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij F. Ball and Co. Ltd op het onderstaande adres.

De omstandigheden ter plaatse variëren. Zorg ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen en u de verpakking en of informatieblad heeft gelezen. Zijn er vragen, dan kunt u altijd contact opnemen voor technisch advies.

**Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp, kunt u contact opnemen met:**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567  
Email: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)

