



STYCCOBOND F46

Drukgevoelige acryllijm

PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STYCCOBOND F46 is een oplosmiddelvrije acrylpolymeer-emulsielijm die opdroogt tot een permanente kleverige laag. Dit product wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen plakspaanresten door dun vinyl doorschijnen. De eerste plakkracht is groot en de hechting is zeer sterk. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en is geschikt voor gebruik met gewone ondervloerverwarming.

STYCCOBOND F46 kan worden gebruikt voor het bevestigen van een groot assortiment vloerbedekkingen, zowel op rollen als tegels.

Raadpleeg de gegevens van STYCCOBOND over de aanbevolen soorten lijm voor informatie over de specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F46 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik voor vloerinstallaties voor de zeevaart door DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F46 kan worden toegepast op egaliserende ondervloeren van STOPGAP, op een structureel gezonde, gladde, droge ondergrond van beton en op afdekkingen van zand/cement, triplex, spaanplaten voor vloeren en hardboard.

Onbeschadigd asfalt moet voorgestreeken worden met de juiste STOPGAP egalisatielaag met een dikte van minstens 3mm.

STYCCOBOND F46 kan direct op STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembranen worden aangebracht en op andere niet-absorberende ondervloeren, waarvan de afwerking glad genoeg is voor de installatie van een veerkrachtige vloerbedekking.

Voor informatie over andere ondervloeren kunt u contact opnemen met onze technische dienst.



KENMERKEN

- Goede drukgevoelige eigenschappen – ideaal voor designer vloerbedekking
- Uitstekende kleefkracht
- Grote kleefkracht
- Uitstekende weerstand tegen plastificeermiddelen
- Goedgekeurd voor gebruik in de scheepvaart

NORMEN

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

PAKKETTEN

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter

HOEVEEL MATERIAAL?

PAKKETMAAT	PLAKSPAANGROOTTE	DEKKING PER EENHEID
15 liter	1,5mm x 5mm	75m ²
15 liter	Fine Notch of A1	60m ²
15 liter	1,5mm x 3mm of A2	45m ²
5 liter	1,5mm x 5mm	25m ²
5 liter	Fine Notch of A1	20m ²
5 litres	1,5mm x 3mm of A2	15m ²

Opmerking: De hoeveelheid benodigde lijm hangt af van de conditie en het absorptievermogen van de ondergrond.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Benodigde hoeveelheid (bij benadering)	3m ² per liter met een plakspaan van 1,5mm x 3mm (A2) 4m ² per liter met een plakspaan van STYCCOBOND FINE NOTCH (A1) 5m ² per liter met een plakspaan van 1,5mm x 5mm
Droogtijd (bij benadering)	Tot 40 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Voor de juiste installatie van de vloerbedekking, is het van essentieel belang dat de ondervloer goed wordt voorbereid. De ondervloer moet structureel in goede staat verkeren, effen en droog zijn (<75% RV) en vrij van cementmelk en andere vervuiling die de kleefkracht negatief beïnvloedt. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, polijst, zeep, enz. van niet-absorberende substraten.

Afdekkingen van beton en van zand/cement moeten volledig uitgehard zijn en alle cementmelk of oppervlaktebehandelingen moeten worden verwijderd. De temperatuur van de vloer moet hoger zijn dan 10°C wanneer de lijm wordt aangebracht en uithardt. De ondervloerverwarming moet uit staan, minstens 48 uur vóór de installatie, gedurende en na het aanbrengen van de lijm.

Meer informatie over ondergrondvoorbereidingen kunt u bij F-Ball aanvragen.

VOCHTIGE ONDERGROND

De relatieve vochtigheidsgraad (RV) van de ondervloer kan worden gemeten met de digitale hygrometer van F. Ball. Als de RV-waarde groter is dan 75%, moet het juiste STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembraan worden aangebracht.

VOORSTRIJKEN

Voor een horizontaal oppervlak, moeten ongelijkmatige of onregelmatige vloeren op de juiste wijze voorbereid worden met een geschikte egaliserende ondervloer van STOPGAP.

PRIMER AANBRENGEN

Een zeer absorberende ondervloer, zoals een afdekking van zand/cement of triplex kan ervoor zorgen dat de lijm snel opdroogt. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water. Goed roeren tot het product is opgelost. Laat dit goed drogen, voordat de vloerbedekking wordt geïnstalleerd.

Een droge en goed voorbereide calciumsulfaatafdekking (bij. anhydriet) moet worden voorbereid met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Houd de plakspaan onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een deel van de ondervloer die bedekt kan worden, terwijl de kleefstof ontvankelijk blijft en voor een goede overdracht zorgt. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking op de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtbelletjes te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met de vloerrol van 68kg van rand naar rand en van zijkant naar zijkant over de vloer (gebruik de STYCCOBOND GLYDA) voor vloerbedekkingen met een schuimrubberen achterkant, om voor een goed contact te zorgen. 1 tot 4 uur later rolt u opnieuw in twee richtingen.

Absorberende oppervlakken - Breng de lijm aan met een STYCCOBOND plakspaan met V-tanden van 1,5mm x 3mm (A2) of 1,5mm x 5mm. Om het effect van doorschijnende lijm door het vinyl te minimaliseren, brengt u de lijm aan, waarna u de lijm onmiddellijk met een verfroller uitrolt. Deze verfroller is van tevoren bevochtigd met de lijm, zodat er een gladde en uniforme lijmlaag tot stand wordt gebracht. Of gebruik een STYCCOBOND FINE NOTCH-plakspaan. De vloerbedekking kan onmiddellijk op de lijm worden gelegd, ook al is het bij tegels aan te raden om ongeveer 10 minuten te wachten voordat u ze neerlegt om de kans op verschuiving te verminderen.

Niet-absorberende oppervlakken - Breng de lijm (Zie hierboven) aan en laat de lijm gedeeltelijk drogen totdat een goede kleefkracht is bereikt, voordat u er de vloerbedekking op legt.

Als je de vinyltegels gaat installeren, breng dan de lijm aan met een STYCCOBOND plakspaan met V-tanden van 1,5mm x 3mm (A2) of 1,5mm x 5mm. om het effect van doorschijnende lijm door het vinyl te minimaliseren, brengt u de lijm aan, waarna u de lijm onmiddellijk met een verfroller uitrolt. Deze verfroller is van tevoren bevochtigd met de lijm, zodat er een gladde en uniforme lijmlaag tot stand wordt gebracht. Rol met de vloerrol van 68kg van rand naar rand en van zijkant naar zijkant over de vloer (gebruik de STYCCOBOND GLYDA) voor vloerbedekkingen met een schuimrubberen achterkant, om voor een goed contact te zorgen. Of gebruik een STYCCOBOND FINE NOTCH-plakspaan.

Gebruik de roller NIET om de opgegeven dekking te vergroten, omdat hierdoor de kleefkracht wordt gereduceerd.

Opmerking: Wanneer de lijm direct op uitgeharde STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembranen wordt gelegd, moet u ervoor zorgen dat de membraan niet door de plakspaan wordt beschadigd of doorboord.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm helemaal is opgedroogd.

Las twee stukken vinyl pas aan elkaar wanneer de lijm voor een goede hechting heeft gezorgd. Gewoonlijk na 24 uur.

GEREEDSCHAP

1,5mm x 3mm (A2), STYCCOBOND FINE NOTCH (A1), of STYCCOBOND-plakspaan met V-tanden van 1,5mm x 5mm, Vloerroller van 68kg van F. Ball, Trimmes, Verfroller.

OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

PRODUCTLEVEN

12 maanden in ongeopende verpakkingen, in goede omstandigheden.

ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De regels voor chemische stoffen gelden niet voor dit product (informatie over gevaar en verpakking voor levering). Lees de relevante veiligheidsinformatiebladen en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.co.uk. Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij F. Ball and Co. Ltd op het onderstaande adres.

De omstandigheden ter plaatse variëren. Zorg ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen en dat het gegevensblad courant is. Neem anders contact op met onze technische dienst.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp, kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk