



STYCCOBOND F3

Tapijlijm

PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STYCCOBOND F3 is een op water gebaseerd van rubber en hars vervaardigde lijm voor natte verlijming van tapijt met een hoge aanvangskleeftkracht. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.

STYCCOBOND F3 kan worden gebruikt voor het bevestigen van tapijt met een en kurktegels tot 3,2mm dikte.

STYCCOBOND F3 kan ook worden gebruikt met STYCCOBOND F2 Release Sealer (afdichtmiddel) voor een RELEASE BOND-systeem.

Voor meer informatie over verlijming kunt u contact opnemen met F. Ball and Co. Ltd.



STYCCOBOND F3 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik voor vloerinstallaties voor de zeevaart door DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F3 kan worden toegepast op een egalisiatielaag van STOPGAP, en op een daarvoor geschikte gladde ondergrond. O.a. Beton, zand/cementgebonden ondergrond, multiplexplaten en houtvezelplaten. Voor verlijming op anhydriet, de vloer eerst primeren met onverdunde STOPGAP P121.

STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembranen, asfalt en sommige niet-absorberende ondergronden moet voorzien zijn met een geschikte STOPGAP egalisiatielaag in een aanbevolen dikte van 3mm.

STYCCOBOND F3 kan direct worden toegepast op niet-absorberende ondervloeren, zoals gevulderd beton, terrazzo en granito. Tapijsoorten met een gesloten rug mogen niet direct op een gesloten ondervloer worden verlijmd. Er moet dan eerst een geschikte STOPGAP vocht absorberende egalisiatielaag worden aangebracht.

Bij twijfel van toepassing kunt U altijd contact opnemen met de afdeling technische advies van F. Ball. Co. Ltd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Beige / geel
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik	400 á 450 gr / lijmkam B-I
Open tijd	15 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheidsgraad en het absorptievermogen van de ondervloer



KENMERKEN

- Zeer sterk
- Hoge aanvangskleeftkracht
- Geschikt voor de meest voorkomende tapijten
- Goedgekeurd voor gebruik in de scheepvaart

NORMEN

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

VERZENDEENHEID

Emmer van 15 liter
Emmer van 5 liter
Emmer van 2,5 liter
Pot van 1 liter

HOEVEELHEID MATERIAAL

EMMER VAN	LIJMKAM	GEBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	B - I	45 á 50 m ²
5 liter	B - I	15 á 17,5 m ²
2,5 liter	B - I	7,5 á 8 m ²
1 liter	B - I	3 á 3,5 m ²

Opmerking: de opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden en kunnen slechts beschouwd worden als richtwaarden.

ONDERGROND

STYCCOBOND F3 kan op elke starre, druk- en trekvlaste, ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- zeep- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365. Met een maximale restvocht van 4% en een minimale vloer temperatuur van 10°C. Bij calciumsulfaat gebonden gietdekvloer (anhydriet) is de toegestane maximale restvocht 1%. Bij gebruik van tapijt met een gesloten rug is de restvocht een anhydriet maximaal 0,5%. Bij stoffering op een vloer met vloerverwarming moet de verwarming minimaal 48 uur voor installatie uitstaan, en minimaal 1 week na installatie. Daarna per week in stappen van 5°C verwarmen.

Meer informatie over ondergrondvoorbehandelingen kunt u bij F-Ball aanvragen.

VOCHTIGE ONDERGROND

Bij een te hoge restvocht in de ondergrond kan er toe leiden, dat de kleefkracht van de lijm verminderd en het vloerbedekkingmateriaal los komt te liggen. De restvocht in een ondergrond, kan gemeten worden met een Carbimeter, ook wel CM-meting genoemd. Voor afsluiting van restvocht, zonder latere druk opbouw. Kan de STOPGAP waterbestendige membranen worden toegepast. Dit kan niet bij een anhydriet vloer.

EGALISEREN

Onregelmatige of gesloten ondergronden egaliseren met de juiste STOPGAP egalisatiemiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Een zeer absorberende ondervloer, zoals een afdekking van zand/cement of vochtabsorberende plaatmateriaal kan ervoor zorgen dat de lijm snel opdroogt, wat de open tijd vermindert. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water. Goed roeren tot het product homogeen is. Laat dit goed drogen, voordat STYCCOBOND F3 wordt aangebracht.

Een droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloer (anhydriet) moet worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over een deel van de ondervloer die gestoffeerd wordt.

Absorberende oppervlakken - breng de vloerbedekking onmiddellijk aan, behalve kurken tegels.

Bij kurken tegels en oppervlakken met weinig of geen absorptievermogen moet de lijm gedeeltelijk drogen tot een soort van pasta, voordat de vloerbedekking er bovenop wordt gelegd.

Vloerbedekkingen met een diep profiel of een ruwe achterkant – hierbij is het vaak nodig om extra lijm aan te brengen om voor een goed contact te zorgen. Gebruik een lijmkam B-2 of B-3 zoals wordt voorgeschreven door de leveranciers van tapijten. Er moet altijd een lijmcontact vlak zijn van 60%. In dit geval hebt u meer lijm nodig dan staat aangegeven.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtballen te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met de tapijtwals over het gehele gestoffeerde oppervlakte. En herhaal dit na enige tijd, zodat er een goede lijmcontact wordt gerealiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Ball and Co. Ltd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm helemaal is opgedroogd.

De vloerbedekking mag de eerste drie weken na de installatie niet nat worden gereinigd.

GEREEDSCHAP

Lijmkam B-1 of B-2 Tapijtwals.

Het gereedschap moet met water worden gereinigd terwijl de lijm nog nat is of met STYCCOCLEAN C141 of met terpentijn, indien droog.

OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen, in goede omstandigheden.

ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De regels voor chemische stoffen gelden niet voor dit product (informatie over gevaar en verpakking voor levering). Voor de vakman is een veiligheidgegevensblad op verzoek verkrijgbaar. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.co.uk. Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij F. Ball and Co. Ltd op het onderstaande adres.

De omstandigheden ter plaatse variëren. Zorg ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen en u de verpakking en of informatieblad heeft gelezen. Zijn er vragen, dan kunt u altijd contact opnemen voor technisch advies..

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp, kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

