



STYCCO-GRIP F32

Colle Mastic

FICHE PRODUIT

INTRODUCTION

STYCCO-GRIP F32 est une colle mastic reboucheur de trous, pré mixée très forte conçue pour l'usage intérieur et extérieur. Le film sec supportera des températures jusqu'à 50°C, ce qui le rend adapté pour l'usage sur des planchers chauffants.

STYCCO-GRIP F32 a d'excellentes caractéristiques d'affaissement ce qui le rend parfait pour fixer la plupart des soubassements sans utilise de supports temporaires.

STYCCO-GRIP F32 peut être utilise pour fixer une large gamme de matériaux absorbants ou non comme le bois, bois composite, béton, blocs de béton, brique, pierre, plaque de plâtre, planches et les produits d'isolation rigides - excepté le polystyrène expansé. Il peut aussi être utilisé avec la plupart des métaux, extrusions de PVC-u et plastiques laminés.

Pour des détails sur d'autres soubassements, contacter notre service technique (actuellement en anglais uniquement).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Couleur | Beige Léger |
| Consistance | Pâte épaisse |
| Point d'inflammation | En dessous de 0°C |
| Taux de recouvrement approximatifs | 17 mètres linéaires avec des perles de 5mm de diamètre par cartouche |
| Temps Ouvert | Jusqu'à 5 minutes selon la température, l'humidité et l'absorbance du soubassement |

SPECIFICITÉS

- Propriétés de rebouchage de trous pour surfaces inégales
- Pré mixé, près à l'emploi
- Adapté aux surfaces absorbantes ou non
- Idéal pour l'application sur les murs et plafonds
- Excellent adhésivité initiale et finale
- S'enlève proprement - pas de filaments

STANDARDS

Les conditions doivent être en accord avec les standards anglais.

CONDITIONNEMENT

Cartouche composite de 350ml
12 cartouches par carton

QUANTITÉ NÉCESSAIRE

| CONDITIONNEMENT | DIAMÈTRE D'ÉCOULEMENT | RECOUVREMENT /UNITÉ |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 350ml | 5mm | 17 linear metres |

Note: Les taux de recouvrement dépendront de l'état du soubassement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une préparation correcte du soubassement est nécessaire avant l'installation de tout revêtement. Le soubassement doit être structurellement sain, lisse, sec (<75% humidité relative) et exempt de toutes substances pouvant empêcher l'adhésion. Utiliser STYCCOCLEAN CI40 pour enlever la graisse, l'huile, le cirage, le savon etc. des surfaces non-absorbantes. Quand un lissage de surface est nécessaire; utiliser un ragréage autolissant STOPGAP. Les surfaces en métal doivent être abrasées pour enlever l'écaïlle et fournir une surface lisse. Le dessous des marches doivent être nettoyées avec le STYCCOCLEAN SOLVENT.

Pour plus de détails, consultez notre Guide de préparation des sous-sols.
Metal surfaces must be abraded to remove scale and provide a key.

APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Insérer la cartouche dans le pistolet d'application, placer l'embout à 45° au diamètre adéquat et casser le sceau à la base de l'embout. Pour de meilleurs résultats, une perle de 5mm doit être appliqué et les surfaces assemblées par glissement pour s'assurer que toute pelure de perle appliquée est dispersée.

Nez de marche: Placer les nez de marche en position sur les marches et tracer une ligne pour guider l'application. Enlever les nez et appliquer une perle de 5mm le long de l'angle sur toute la longueur de la marche. Appliquer la perle une autre fois si la colle est environ 10mm à l'intérieur de la ligne tracée et les perles additionnelles en fonction de l'épaisseur des nez de marche (ex : 50mm=3 bandes, 75mm=4 bandes etc).

Extrusions et anti dérapant: Placer l'extrusion ou l'anti dérapant en position et marquer la base le long des bords pour guider l'application de l'adhésif. Appliquer une perle de colle d'environ 10mm à l'intérieur de chaque ligne de guidage; ajouter d'autres perles si la colle est environ 10mm à l'intérieur des marquages et des perles additionnelles, selon la profondeur de l'extrusion (ex : 50mm=3 bandes, 75mm=4 bandes etc).

Créer l'adhésion en suivant l'une des techniques décrites ci-dessous.

TECHNIQUES

Méthode 1 - Placer les nez de marche etc. en position dès que possible après que la colle ait été appliquée et dans tous les cas pendant le temps ouvert. Appliquer le maximum de pression le long de la marche et épinglez les deux bouts pour empêcher le mouvement jusqu'à ce que la colle prenne, environ 24-48 heures sur des surfaces absorbantes.

Méthode 2 - Placer le nez de marche etc. en position pendant le temps ouvert de la colle, presser fermement sur place et enlever le. Laissez les 2 surfaces enduites de colle sécher pendant 5 minutes pour laisser le solvant s'évaporer puis replacer le nez de marche etc. et appliquer le maximum de pression sur toute la longueur. Épinglez les deux bouts pour empêcher le mouvement jusqu'à ce que la colle prenne; environ 24 heures. Cette méthode est particulièrement recommandée pour les surfaces non-absorbantes.

PRÉCAUTIONS

Empêcher l'utilisation des escaliers où des nez de marche ont été fixés jusqu'à ce que la colle soit complètement prise. Nous recommandons de fixer les nez de marche mécaniquement. Ne pas poser la moquette sur l'antidérapant avant que la colle ait totalement pris.

Là où la fixation sera sujette à des charges; avant que la colle ait complètement prise; un support mécanique devra être utilisé pour éviter la colle d'être agitée. La ligne de fixation doit être protégée de la pluie battante et de l'eau stagnante. Ne pas utiliser sur des surfaces humides.

Les solvants contenus dans le produit peuvent attaquer les plastiques sensibles. En cas de doute, une petite zone doit être testée pour vérifier l'adaptabilité.

Haute inflammable; lire les consignes d'hygiène et de sécurité fournies.

OUTILS

Pistolet applicateur

STOCKAGE

Conservez entre 5°C et 30°C.
Protéger du gel.

CONSERVATION

12 mois dans de bonnes conditions et conteneurs non-ouverts.

CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Ce produit est répertorié comme produit chimique (selon le Hazard Information and Packaging for Supply). Obtenez les fiches produit sur la sécurité et suivez les conseils données. Vous les trouverez sur www.f-ball.co.uk, sur le lieu d'achat, ou directement à la compagnie F. Ball and Co. Ltd. A l'adresse suivante.

Les conditions sur site varient, pour vous assurer que le ce produit est compatible et que les fiches produit/techniques sont à jour, veuillez appeler notre service technique.

Pour plus d'informations sur les produits F. Ball et une assistance technique plus détaillée, veuillez contacter:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk