



STYCCOBOND F60

Colle de contact

FICHE PRODUIT

INTRODUCTION

STYCCOBOND F60 est une solution de caoutchouc synthétique et de résine en solvants inflammables. La colle doit être appliquée avec un épandeur de fibres ou une brosse ou les deux. Elle est adaptée à une utilisation normale sur des chauffages au sol et résiste aux techniques normales de lavage humide. La formation d'une fixation instantanée la rend particulièrement adaptée pour l'utilisation sur des escaliers ou marches.

STYCCOBOND F60 peut être utilisé pour fixer les bords en PVC et caoutchouc, les nez de marche, les arêtes et les revêtements pour sol et mur en caoutchouc; mais aussi les dossiers en PVC ou liège de caoutchouc et la plupart des textiles.

Se référer au guide des adhésifs recommandés pour les détails sur les revêtements de sol spécifiques ou appeler notre service technique pour des détails sur nos revêtements muraux.

STYCCOBOND F60 peut être appliqué sur des soubassements structurellement sains, lisses et secs, chapes en béton et ciment de sable/ciment. Le ragréage autolissant STOPGAP, plâtre, plaques de plâtre contreplaqué, panneaux agglomérés et isorel, bois, acier et bois compressé.

La Membrane d'Étanchéité STOPGAP, l'asphalte sain et quelques surfaces non-absorbantes doivent être recouverts avec un minimum de 3mm du ragréage autolissant STOPGAP approprié.

Pour des détails sur d'autres soubassements, contacter notre service technique (actuellement en anglais uniquement).



SPÉCIFICITÉS

- Fixation instantanée

STANDARDS

Tous les aspects de l'installation de revêtements de sols doivent être en accord avec les exigences des codes standards de pratique anglais (ex. BS 8203: installation de revêtements résilients ou BS 5325: installation de revêtements textile) ainsi que des spécifications supplémentaires.

CONDITIONNEMENT

Bidon à couvercle de 5 litres - 4 Bidons x 5 litres par carton

Bidon à vis d'1 litre - 12 Bidons x 1 litre par carton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune pâle
Consistance	Liquide Visqueux
Situation d'inflammabilité	-18°C Taux de recouvrement approximatif
Taux de recouvrement	2m ² par litre en recouvrant les deux surfaces
Temps ouvert	Environ 20 minutes - jusqu'à ce que la colle devienne sèche au toucher; là; les deux surfaces peuvent être assemblées dans les 30 minutes
Temps de séchage	24 heures

QUANTITÉ NÉCESSAIRE

CONDITION - EMENT	TAILLE DE LA TRUELLE	RECOUVREMENT PAR UNITÉ
1 litre	épandeur de sûrete ou pinceau	2m ²
5 litres	épandeur de sûrete ou pinceau	10m ²

Note: Les taux de recouvrement dépendront de l'état du soubassement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une préparation correcte du soubassement est nécessaire avant l'installation de tout revêtement. Le soubassement doit être structurellement sain, lisse, sec (<75% humidité relative) et exempt de toutes substances pouvant empêcher l'adhésion. Utiliser STYCCOCLEAN C140 pour enlever la graisse, l'huile, le cirage, le savon etc. des surfaces non-absorbantes.

Les surfaces murales doivent être exemptes de tout ancien revêtement ou sous-couche ou la colle qui les fixait. Les films de peinture doivent être enlevés. Toutes les moisissures doivent être enlevées et la surface infectée traitée avec un lavage fongicide sans cuivre. Toute surface doit contenir une étanchéité adéquate à l'humidité (ex.: DPC pour les murs et DPM pour les sols).

Le béton et les chapes de sable/ciment doivent être parfaitement secs et nets de tous liquides laiteux et traitements de surface. La température du sol doit être maintenue au-dessus de 5°C tout au long de l'application et le séchage de l'adhésif. Le chauffage au sol doit être éteint au moins 48 heures avant et après l'application.

Pour plus de détails, consultez notre Guide de préparation des sous-sols.

APPLICATION DU PRIMAIRE

Sur une surface très absorbante, et préparée en conséquence, utiliser une fine couche du STYCCOBOND F60, STOPGAP PI21 ou STOPGAP PI31.

APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Utiliser l'épandeur tenu à un angle de 60° ou une brosse pour appliquer une fine couche de colle de façon égale sur tout le dossier du revêtement; du sol et de la surface murale.

Laisser le solvant s'évaporer jusqu'à ce que la colle devienne sèche au toucher avant d'assembler les deux surfaces enduites ensemble. Appliquer une pression du centre vers l'extérieur pour expulser l'air et assurer un bon contact sur toute la surface.

Presser les revêtements au sol avec un appareil à rouleau de 68kg et presser les murs avec un rouleau à papier-peint ou une spatule.

PRÉCAUTIONS

Une pose correcte est essentielle car une fixation immédiate se forme quand les deux surfaces sont assemblées.

Ne pas utiliser de truelle en acier pour cette colle

Pour fixer des revêtements sur des escaliers ou marches, s'assurer qu'une quantité suffisante de colle est appliquée. Les revêtements sur marches ou escaliers doivent être fermement fixés.

Très inflammable. Lire les informations d'hygiène et de sécurité fournies. Vider les conteneurs amène un risque potentiel de feu et doivent être jetés avec précaution ; en accord avec les réglementations en vigueur sur les déchets.

OUTILS

Épandeur de sureté STYCCOBOND ou une brosse plate.

Les outils doivent être lavés avec STYCCOCLEAN C141 ou STYCCOCLEAN SOLVENT directement après usage.

STOCKAGE

Conservez entre 5°C et 30°C en accord avec les réglementations en vigueur sur les produits hautement inflammables. Protéger du gel.

CONSERVATION

12 mois dans de bonnes conditions et conteneurs non-ouverts.

CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Ce produit est répertorié comme produit chimique (selon le Hazard Information and Packaging for Supply). Obtenez les fiches produit sur la sécurité et suivez les conseils données. Vous les trouverez sur www.f-ball.co.uk, sur le lieu d'achat, ou directement à la compagnie F. Ball and Co. Ltd. A l'adresse suivante.

Les conditions sur site varient, pour vous assurer que le ce produit est compatible et que les fiches produit/techniques sont à jour, veuillez appeler notre service technique.

Pour plus d'informations sur les produits F. Ball et une assistance technique plus détaillée, veuillez contacter.



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk